

TECHNISCHES DATENBLATT

Abdeckkrepband hitzefest +120 °C

Art.-Nr. 0992 619

VE: 16

Kreppklebeband für Lackierarbeiten mit höheren Temperaturen



Trägermaterial	Gekrepptes Papier, Latex-imprägniert
Klebstoffbasis	Gummi-Harz-Klebstoff
Farbe	Braun (Trägermaterial)
Breite	18 mm
Länge	50 m
Klebebandstärke	180 µm
Dynamische Schälfestigkeit bei 25 mm	10,5 N
Reißdehnung	10,5 %
Temperaturbeständigkeit min./max.	-20 bis 120 °C
Verarbeitungstemperatur min./max.	15 bis 40 °C
UV-Beständigkeit	Nein
Feuchtigkeits-Beständigkeit	Ja
Lagerfähigkeit ab Herstellung/Bedingung	18 Monate/bei 20 °C und 50% Luftfeuchtigkeit



Anwendungsgebiet

- Lackierarbeiten im Karosseriebereich und Lackierungen, für die eine Ofentrocknung erforderlich ist
- Abdekarbeiten im Malerbereich
- Befestigen von Abdeckpapier
- Kennzeichnen von Kartonagen und Dosen

Hinweis

Um ein rückstandsfreies Abziehen gewährleisten zu können, muss das Band unmittelbar nach dem Trocknen der Farbe bzw. des Lackes abgezogen werden. Das Klebeband ist nicht UV-beständig und ist deshalb nicht für Anwendungen im Außenbereich geeignet.

TECHNISCHES DATENBLATT

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.