


硅酮耐候密封胶 25HM级

中性，单组份，常温水汽固化的硅酮密封胶。无刺激性气味、无毒害、无腐蚀，安全环保。

具有较好的弹性及位移变形能力；
对大多数基材表面具有良好的粘接性和相容性；
抗老化、抗紫外线辐射以及耐极端的高低温变化；
可广泛应用于各种粘接及密封场合；



全固化速度	2 毫米/天
内容重量	890 克
化学基础	中性交联硅树脂，肟基
可以重新上涂层/可以上油漆	否
含量	590 毫升
完全硬化/固化条件	23°C 和 50% 相对湿度
密度	1.51 g/cm³
密度条件	23°C, 50% 相对湿度
最低加工温度	5 °C
最大耐温性	150 °C
最小断裂伸长	400 %
最小结皮时间	15 分钟
最小耐温性	-50 °C
最高加工温度	30 °C
涂层兼容性	否
结皮时间条件	23°C 和 50% 相对湿度
维持自生产之日算起的保质期的条件	23°C 和 50% 相对湿度，不暴露在直射阳光下
自生产之日算起的保质期	12 月
连续运动吸收	25 %
邵氏硬度 A	48
颜色	黑色

商品编号 0892 025 590

包装量: 1/20

应用

各种门窗的安装密封；玻璃与型材的连接处密封；阳光房玻璃的连接处密封；幕墙的耐候性密封应用；建筑和家装等橱柜、架子等需要高质量密封胶的场合。

性能证明

符合GB 30982和GB 18583对挥发性有机物含量的要求

产品须知

施工和固化过程中应尽量保持良好的通风。不适用于铜和PC聚碳酸酯材料。

该使用说明是基于我们已进行的测试和已有经验给出的建议；请在每次使用前自行测试。由于应用以及存储和使用条件各有不同，我们无法保证特定的应用效果。如果我们的免费客户服务提供了技术信息或咨询服务，我们不为提供该服务承担任何责任，除非所提供的咨询或信息属于合约中规定的服务范围，或是咨询顾问有意为之。我们保证产品质量始终如一。我们保留对产品进行技术更改和进一步完善的权利。